

Уход за доской, покрытой УФ-маслом

После монтажа и первой уборки ваш паркет готов к эксплуатации. При правильной укладке, обслуживании и уходе в соответствии с инструкциями инженерная доска прослужит десятки лет.

Важные инструкции по уходу за паркетным полом:

- Убедитесь, что относительная влажность и температурный режим подходят для паркета.
- Защитите паркет от чрезмерного износа (например, в прихожих).
- Регулярно очищайте паркет (в рамках вашей обычной еженедельной уборки).

Древесина – гигроскопичный материал, то есть она поглощает и отдаёт влагу в зависимости от климатических условий в помещении. На практике это означает, что геометрические размеры досок увеличиваются с ростом относительной влажности воздуха и, соответственно, уменьшаются в связи со снижением относительной влажности. Относительная влажность воздуха – важнейший фактор, влияющий на функциональность паркета. Оптимальная влажность для деревянного пола составляет 40-60%, а температура +18–24 ° С. Несоблюдение этих рекомендаций всегда будет вызывать напряжения в дубовой ламели и ослаблять её прочность. Вот почему мы рекомендуем контролировать температуру и относительную влажность воздуха в помещении с помощью бытового комбинированного устройства в любое время года.

Следы эксплуатации являются частью натурального характера паркета из дуба. Степень и виды нагрузки должны учитываться при уходе как за масляными, так и за лакированными полами. В более проходимых помещениях мы рекомендуем, например, защищать ковриками. Чтобы избежать царапин на поверхности, следует прикрепить войлочные накладки к ножкам мебели.

Ухаживать за вашим деревянным полом не составит вам труда. Достаточно следовать простым инструкциям, представленным ниже:

- Поддерживайте соответствующую влажность 40-60% и температурный режим +18-24°C в любое время года. Во влажное время года (лето) требуется достаточная вентиляция, а в сухое (зима) - необходимая влажность достигается за счёт увлажнителя.
- Предотвратите попадание пыли, песка и камешков в дом, разместив дверные коврики по обе стороны от входных дверей.
- В прихожей установите пластиковые коврики для обуви, чтобы предотвратить попадание воды.
- Пылесосьте и регулярно протирайте пол, чтобы предотвратить прилипание грязи к поверхности паркета.
- Для влажной уборки используйте только хорошо выжатую ветошь – поверхность паркета должна быть сухой в течение минуты после мытья.
- Избегайте использования активных моющих средств, так как они могут растворить защитный масляный или лаковый слой на паркете.
- Избегайте нанесения избыточного количества моющего средства, так как в противном случае остатки моющего средства будут накапливаться на поверхности паркета и собирать грязь.
- Пятна следует удалять немедленно.
- Прикрепите войлочные накладки к ножкам мебели, а также накройте паркет специальными пластиковыми ковриками в том месте, где находятся офисными стульями с колесиками.

Уход и обслуживание в частных домах

Регулярно проводите уборку пылесосом и влажной тряпкой из микрофибры. Старайтесь использовать минимальное количество воды при чистке деревянного пола. В качестве моющей средства можете использовать Osmo Color Wash and Care. Не забудьте внимательно прочитать инструкции по применению и дозировке моющего средства. Если грязь не получается удалить даже после нескольких попыток, попробуйте Osmo Care and Cleaning Wax. Если поверхность деревянного пола была поцарапана, например, при перемещении мебели, можно нанести на поврежденные участки масло OSMO Color wax oil.

Подробные инструкции по восстановлению паркета от повреждений:

- Очистите поцарапанный участок мягкой маленькой щеточкой (например, щеточкой для ногтей), чтобы удалить всю пыль и грязь.
- Обработайте поцарапанную поверхность древесным воском Osmo Color подходящего цвета, используя, например, ватный тампон. При коррекции цвета вы также должны учитывать, что цвет меняется со временем, поэтому восстанавливаемая область может немного отличаться. Со временем разница должна исчезнуть.
- Через 2-3 минуты сотрите излишки воскового масла с поцарапанного участка (при необходимости повторите обработку до тех пор, пока поверхность не станет требуемого качества).
- Дайте восстановленному участку высохнуть в течение суток и после этого нанесите на поверхность прозрачное восковое масло.
- Дайте обработанной области паркета высохнуть не менее 12 часов.

Для ремонта значительных поврежденных участков необходимо обратиться к профессионалу.

Локальный ремонт окрашенных полов

В масляных полах УФ-отвержденное масло защищает цветовую обработку паркета и самой древесины. Таким образом, нежелательный износ пола можно предотвратить, поддерживая чистый поверхностный слой в хорошем состоянии. Следуя приведенным выше инструкциям, вы можете поддерживать свой пол в хорошем состоянии в течение многих лет. Если цветная поверхность пола повреждена, ее можно починить путем шлифовки и повторного смазывания маслом поврежденного участка.

- Светлые полы: нанесите очень тонкий слой белого тона (например, Osmo № 3041, 3040, 3111 в зависимости от оттенка паркета) на поврежденный участок и протрите поверхность тканью, чтобы получить требуемый цвет. Дайте поверхности высохнуть. Затем нанесите слой тонированного масла Osmo Color Hardwax Oil № 3041 с помощью щетки из натуральной щетины или безворсовой ткани. Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией.
- Темные полы: нанесите очень тонкий слой масла (того же цвета, что и пол) и протрите обработанный участок тканью, чтобы получить желаемый тон. Затем нанесите еще один тонкий слой окрашенного масла Osmo Color Hardwax Oil No.3062 с помощью щетки из натуральной щетины или безворсовой ткани. Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией.

Ремонт паркета, обработанного прозрачным маслом, требует особой осторожности, так как изменения будут гораздо заметнее. Важно, чтобы новая и старая обработка частично накладывались друг на друга. Это позволяет перемешаться пигментам и добиться хорошего результата. Если напольное покрытие сильно изношено, мы рекомендуем шлифовать и повторно обрабатывать весь пол, а не восстанавливать только поврежденный участок. В этом случае мы рекомендуем обратиться к профессионалу.

Внимание! Структура поверхности брашированного деревянного пола изменится, если поверхность будет отшлифована. Поверхностный слой инженерной доски имеет толщину около 3,3 мм. Это означает, что брашированный пол можно отшлифовать дважды.

Полный ремонт всей поверхности

Когда паркет сильно изношен и грязь налипла к поверхности, необходимо обработать весь пол. Начните процедуру с тщательной очистки с помощью Osmo Color Wash and Care (или аналогичного нейтрального моющего средства). Когда поверхность будет чистой и сухой, отремонтируйте царапины и изношенные участки в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе, посвященном исправлению царапин. Дайте высохнуть и обработайте весь пол следующим образом:

- Светлые полы: нанесите очень тонкий слой белого масла Osmo Color Hardwax Oil № 3041 в соответствии с инструкциями, приведенными на изделии. Обратите внимание, что слой должен быть очень тонким, и поэтому одного литра этого воска достаточно для обработки площади не менее 50 м² в зависимости от состояния поверхности. Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией.
- Темные полы: нанесите очень тонкий слой прозрачного масла Osmo Color Hardwax Oil № 3062 в соответствии с инструкциями, приведенными на изделии. Обратите внимание, что слой должен быть очень тонким, и поэтому одного литра этого воска достаточно для обработки площади не менее 50 м² в зависимости от состояния поверхности. Дайте высохнуть в соответствии с инструкцией.

Уход и обслуживание в коммерческих помещениях

Первичная обработка маслом **ОБЯЗАТЕЛЬНА** для общественных помещений и должна быть произведена сразу после укладки и перед открытием помещения для посетителей.

Ежедневное техническое обслуживание:

- Удалите всю сыпучую грязь, такую как песок и пыль. Используйте пылесос (с паркетной щеткой), паркетную швабру или мягкую щетку.
- При необходимости протрите пол влажной шваброй. Не смачивайте пол без необходимости.

Раз в неделю или по мере необходимости:

- Протрите пол влажной шваброй со специальным моющим средством. Мы рекомендуем Osmo Color Wash and Care. Для удаления сложных пятен рекомендуется использовать цвет OSMO Color Conditioning and Cleaning Wax.

Ежемесячное техническое обслуживание:

- Смешайте Osmo Soap в теплой воде в соотношении 1:3 (1 для мыла, 3 для воды). Нанесите мощный раствор с помощью распылителя и очистите пол с помощью паркетной швабры или машины для чистки пола. Рекомендуем использовать тяжелый тип машин (около 30-40 кг), которые работают на низкой скорости (150-200 об/мин). Никогда не выливайте воду непосредственно на паркет, так как вода может проникнуть внутрь стыки досок и тем самым повредить их.
- Удалите грязную воду с пола, вытирая ее толстой тряпкой или используя для этого водный пылесос.

Каждые три - шесть месяцев:

- Всегда начинайте техническое обслуживание с чистки пола. Если паркет очень грязный, можно аккуратно использовать абразивный инструмент для очистки поверхности. Дайте очищенной поверхности высохнуть в течение по крайней мере нескольких часов в нормальных условиях, пока она не высохнет.
- Не выливайте масло непосредственно на паркет, если есть риск попадания масла в стыки досок. Отмерьте необходимое количество масла. Перед его нанесением ознакомьтесь с инструкциями производителя и, при необходимости, выполните пробное нанесение, чтобы получить прекрасный результат.

Бесцветное или светлое масло: нанесите прозрачное или белое масло, предназначенное для деревянных поверхностей, на поверхность паркета с помощью машины для чистки пола с белым диском. 1-1,5 л данного масла при использовании в правильных пропорциях достаточно для обработки площади 100м². Вы также можете нанести масло с помощью валика из микрофибры Osmo. Закончите обработку маслом и немедленно очистите паркет с помощью машины для чистки полов с белым диском.

Цветной пол: восстановите цвет на протёртых участках, добавив тонировку к поврежденному участку, например, с помощью ткани, чтобы добиться как можно более ровного оттенка. Дайте обрабатываемому участку высохнуть должным образом, прежде чем смазывать ее маслом в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Высыхание масла

После обработки маслом поверхность должна быть должным образом высушена, прежде чем паркет может быть введен в эксплуатацию. Дайте высохнуть одному масляному слою не менее 12 часов или больше. На время высыхания масла влияют температура, влажность, вентиляция и толщину нанесенного слоя. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении во время сушки.

Внимание! Рекомендуется прикреплять войлочные накладки к ножкам мебели. Офисные стулья с колесиками следует ставить на защитные коврики. Не мойте полы мощными средствами, содержащими абразивные компоненты. Используйте дверные коврики.